

パイン#2231

1. 系統 変性シリコン樹脂系耐熱エナメル塗料
2. 特徴
- 1) 耐熱性に優れる。
 - 2) 下塗塗料との付着性に優れる。
 - 3) 耐候性に優れる。
3. 用途
- 1) 機器、鋼構造物の耐熱塗装用上塗 (200℃)。

4. 塗料性状

項目		内容			
容 姿		1液性			
荷 姿		20kg、4kg			
色 相		各色 (近似色)			
光 沢		3分つや			
密 度 (23℃)	塗 料	1.27 (標準)			
	揮 発 分	0.87			
加 熱 残 分		55wt%			
乾 燥 時 間	温 度	5℃	10℃	20℃	30℃
	指 触	6時間	4時間	2時間	1時間
	硬 化	常温乾燥 (半硬化) or 150℃ x 30分			
標 準 膜 厚		20μm			
引 火 点		SDS参照			
発 火 点		SDS参照			
爆発限界(下限~上限)		SDS参照			
貯蔵安定期間(20℃)		6ヶ月			

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動がある。

5. 塗装基準

項目		内容			
下 地 処 理		-			
調 合 法		-			
塗 装 方 法		エアレス塗装、刷毛塗り			
使用シンナー		パイン#2000溶剤			
塗 装 法	塗 装 方 法	エアレス塗装	刷毛塗り		
	希 釈 率	0~3wt%	0~3wt%		
	標 準 使 用 量	0.13kg/m ²	0.10kg/m ²		
	標 準 膜 厚	20μm	20μm		
	ウェット管理膜厚	50~75μm	50~75μm		
エアレス塗装条件		1次圧 0.5MPa(5kg/cm ²)以上 2次圧 11.5MPa(115kg/cm ²)以上 チップ No.163-419			
塗 装 間 隔	温 度	5℃	10℃	20℃	30℃
	最 小	24時間	18時間	12時間	8時間
	最 大	6日			

6. 施工上の注意

- (1) 使用時には十分に攪拌し、均一な塗料状態にする。
- (2) 被塗面の油脂、湿気、じんあいなどの有害な付着物は完全に除去する。
- (3) 希釈にはパイン#2000溶剤を使用し、規定した希釈率の範囲内で希釈する。
- (4) 使用量、膜厚は標準的な目安を示すものであり、被塗物の形状、塗装方法などの条件により変動する。
- (5) エアレススプレー塗装の場合は塗料を 60~80 メッシュの金網でろ過する。
- (6) 常温乾燥では半硬化乾燥はするが、加熱乾燥することによって塗膜性能を最大に発揮する。
- (7) 本塗料はシリコン樹脂を使用しているため、他の塗料に混入すると、ハジキ・剥離等の欠陥を生じることがあるので、機器の洗浄、塗装場所等には十分注意する。
- (8) 取扱い上の注意事項などの詳細説明は、別途「SDS」に記載していますので参照ください。

7. 適合する塗料

下塗：パイン#2210

8. 関連法則

危険物表示	第4類第2石油類
有機溶剤区分	第2種有機溶剤含有物
有害物質表示	キシレン、エチルベンゼン
劇物表示	-
特定化学物質	-

9. 使用上の注意【警告】

- (1) 引火性の液体である。
- (2) 有機溶剤中毒の恐れがある。
- (3) 健康に有害な物質を含有している。

使用上の注意の詳細は容器のラベルに表示。