

パイン#7020T

1. 系統 二液性変性ポリアミドアミン硬化型厚膜エポキシ樹脂系中塗塗料
2. 特徴
- 1) 耐薬品性・耐油性に優れる。
 - 2) 密着性・耐摩耗性・物理的性能に優れる。
 - 3) 耐温水性・耐水性・耐塩水性に優れる。
 - 4) 厚塗りが可能で、塗装塗作業性に優れる。
3. 用途
- 1) 各種石油製品タンク内面の防錆塗装用中塗。
 - 2) 薬品タンク・水タンク内面の防錆塗装用中塗。

4. 塗料性状

項目	内 容				
容 姿	2液性				
荷 姿	17.8kg セット				
色 相	パフ				
光 沢	つや消し				
密 度 (23℃)	塗 料	1.27 (主剤・硬化剤混合物の標準)			
	揮発分	0.86			
加 熱 残 分	63wt%				
乾燥時間	温 度	5℃	10℃	20℃	30℃
	指 触	8時間	6時間	3時間	2時間
	半硬化	24時間	18時間	10時間	8時間
標 準 膜 厚	75μm				
引 火 点	SDS参照				
発 火 点	SDS参照				
爆発限界(下限~上限)	SDS参照				
貯蔵安定期間(20℃)	12ヶ月				

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動がある。

5. 塗装基準

項目	内 容				
下 地 処 理	-				
調 合 法	主剤：91部、硬化剤：9部（重量比）				
熟 成 時 間	約30分（20℃）				
可 使 時 間	5℃	10℃	20℃	30℃	
	30時間	26時間	24時間	20時間	
塗 装 方 法	エアレス塗装				
使用シンナー	パイン#7000溶剤				
塗 装 法	塗 装 方 法	エアレス塗装			
	希 釈 率	0~5wt%			
	標 準 使 用 量	0.36kg/m ²			
	標 準 膜 厚	75μm			
ウエット管理膜厚	175μm				
エアレス塗装条件	1次圧 0.4MPa(4kg/cm ²)以上				
	2次圧 12MPa(120kg/cm ²)以上				
チップ No.163-517~619					
塗 装 間 隔	温 度	5℃	10℃	20℃	30℃
	最 小	48時間	26時間	18時間	12時間
	最 大	14日	7日		

6. 施工上の注意

- (1)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合で混合し、十分に攪拌し均一な状態で熟成し、再度攪拌して塗装する。混合後は硬化反応が進行するので、可使時間以内に使いきる。
- (2)被塗面の油脂、湿気、じんあいなどの有害な付着物は完全に除去する。
- (3)希釈にはパイン#7000溶剤を使用し、規定した希釈率の範囲内で希釈する。
- (4)使用量、膜厚は標準的な目安を示すものであり、被塗物の形状、塗装方法などの条件により変動する。
- (5)エアレススプレー塗装の場合は塗料を60~80メッシュの金網でろ過する。
- (6)塗り重ねまでの塗装間隔が規定より長くなると、密着不良を起こすことがあるので、規定以上を経過した場合は、表面目荒し処理が必要です。
- (7)取扱い上の注意事項などの詳細説明は、別途「SDS」に記載していますので参照ください。

7. 適合する塗料

下塗：パイン#7010T
上塗：パイン#7020T

8. 関連法規

	主 剤	硬 化 剤
危 険 物 表 示	第4類第1石油類	第4類第2石油類
有 機 溶 剤 区 分	第2種有機溶剤含有	第2種有機溶剤含有
有 害 物 質 表 示	キシレン、イソパルゼン、 メチルソブチルケトン 1-ブタノール	キシレン、イソパルゼン、 ソブチルアルコール
劇 物 表 示	-	-
エポキシ樹脂表示 硬化剤表示	エポキシ樹脂	変性ポリアミドアミン

9. 使用上の注意【警告】

- (1)引火性の液体である。
- (2)有機溶剤中毒の恐れがある。
- (3)健康に有害な物質を含有している。

使用上の注意の詳細は容器のラベルに表示。

中電工業株式会社 工事部（塗料担当）

〒734-0001 広島市南区出汐2丁目3番29号 Tel:082-255-2131 Fax:082-255-2251